



EDGE 0W-30

Användningsområden

Castrol EDGE 0W-30 är Castrols senaste högteknologiska generation motorolja.

Det är en helsyntetisk 0W-30 motorolja som möter en rad olika specifikationer från bl.a. Mercedes, General Motors, BMW och VW.

Denna olja har speciellt utvecklats med stora reserver för att klara utökade service intervaller på upp till 50 000 km. Allt för att klara en hög grad av bränsleekonomi och slitageskydd över hela intervallet.

Egenskaper / Fördelar

Högt flöde vilket kyler bättre

Castrols bästa olja för högeffektmotorer

Ger bästa skydd genom hela serviceintervallet

Helsyntetisk teknologi

Specifikationer / Prestanda

ACEA A3/B3/B4
 API CF
 Möter kravet för API SM
 MB-Approval 229.3, 229.5
 GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
 VW 502 00/505 00
 BMW LL01

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagringen utomhus skall faten lagras liggande så att vatteninträng och utplåning av fatmärkningen undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60 °C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Hälso-, Skydds-, och Miljöaspekter

Hälso-, skydds- och miljöinformation för denna produkt finns på ett särskilt säkerhetsinformationsblad. Detta ger information om eventuella risker, skyddsåtgärder och första hjälpen, liksom om miljöeffekter och rekommendationer för omhändertagande av använd produkt.

Castrol eller dess dotterbolag åtar sig inget ansvar om produkten används för icke avsett ändamål eller angivna eller om angivna skyddsåtgärder inte vidtagits. Innan produkten används på annat sätt än det angivna bör det lokala Castrol-kontor kontaktas för råd.

Typdata

Testmetod	Enhet	Värde:
-----------	-------	--------

SAE 0W-30

<i>Test</i>	<i>Metod</i>	<i>Enhet</i>	<i>Typdata</i>
Relativ Densitet 15°C	ASTM D12985		0.8385
Utseende	Visuellt		Klar & Ljus
Viskositet 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
CCS -35°C	ASTM D5293	cP	5800
Viskositet 40°C	ASTM D445	mm ² /s	72
Viskositets Index	ASTM D2270	ingen	167
Lägsta flyttemp.	ASTM D5985	°C	-54
Flampunkt PMCC	ASTM D93	°C	212
TBN bastal	ASTM D2896	mg KOH/g	10.3
Sulfat aska	ASTM D874	% wt	1.0

Ovanstående data är typiska för normal produktion och utgör ingen specifikation.

Denna informationsskrift och dess innehåll få anses vara en sammanställning av den kunskap vi har vid utgivningsdagen. Ingen garanti eller hemställan beskriven eller antydd i denna publikation är gjord med fullständig exakthet. Det är läsarens/användarens skyldighet att utvärdera och använda produkterna säkert samt att uppfylla gällande regler och lagar. Inget uttalande i denna skrift anses som att tillstånd, rekommendation eller auktorisation givits eller godkännande att använda någon patenterad uppfinning utan tillstånd.

Säljaren kan ej hållas ansvarig för något haveri eller skada orsakad av onormal användning av material eller avbrott i samband med rekommendation eller inneboende fara i materialets natur.

Castrol - en division i Telefon: 0770 456 799
 Nordic Lubricants AB Telefax: 08-441 11 10
 S:t Göransgatan 57 E-post: sweden.consumer@castrol.com
 Box 491 04 www.castrol.com/se
 100 28 Stockholm

Date Created: 18/06/2007 14:54:38 Last Modified:09/03/2009