



# EFFEKT 15/30/80

## PRODUKTBESKRIVNING:

Effekt 15/30/80 är en halvmatt (15), halvblank (30) eller blank (80), klassisk uretanalkydbaserad lackfärg för trä och metall inne och ute. Den är mycket universell i sitt användningsområde och lämpar sig på de flesta ytor och underlag. De flesta klassiska snickeriytor, inne och ute, som dörrar, dörrkarmar, fönster, lister, möbler, trädgårdsmöbler, och metallytor inklusive staket. Produkten är förhållandevis luktsvag och innehåller aromatfri lacknafta. Den innehåller aktivt rostskydd, vilket gör den lämplig för såväl grund- som toppmålning på metall, men hårt rostutsatta metallytor måste först rengöras och grundmålas med rostskyddsprimer.

Effekt har en utomordentligt god utflytning och ligger förhållandevis länge öppen så att den kan efterslätas. Utflytningen är mycket förlåtande mot fel teknik eller verktyg, men använd alltid bra lackfärgsverktyg för bästa resultat. Slutresultatet är en hård, men ändå flexibel slutyta, men en utomordentligt hög vattenresistens. Denna vattenresistens gör det möjligt att använda Effekt även på horisontella ytor utomhus, som trädgårdsmöbler, handledare etc.

Effekt ingår i Colorex Mix brytsystem.

## TEKNISK DATA:

Användningsområde	Inom-/utomhus
Bindemedel	Alkyd
Volymtorrhalt	46%
Densitet	1,17 g/cm <sup>3</sup>
Glans	(30) halvblank
Tvättbarhet	Klass 1 (EN 13300)
Rengöring/spädning	Lacknafta/Alifatnafta
Materialåtgång	7–10 m <sup>2</sup> /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller ochfärgspruta
Dammtorr	4–6 h
Övermålningsbar	12–24 h
Genomtorr	7 dagar
Lagringstid	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Kulör	Vit
Brandfarlighet	2b
VOC-kategori	(Cat A/i): 500 g/l (2010)



# EFFEKT 15/30/80

## BRUKSANVISNING

### Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Träytor: Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Skrapa bort gammal löst sittande färg. Slipa och tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten och låt torka väl.

Eventuella oljefläckar tas bort med lösningsmedel.

Obehandlat trä grundas med Snickerigrund Classic.

Ojämheter spacklas. Slipa slätt. Grundstryk med oförtunnad Snickerigrund Classic, slipa med ett fint sandpapper och torka rent från damm innan färdigmålning.

Järn- och metallytor: Stålbörsta/slipa och avfeta feta ytor och grundmåla omedelbart rost-utsatta ytor med rostskyddsprimer för att undvika rostbildning.

Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

### Målning

Effekt förs på med lämplig lackfärg-pensel, lackfärgs-roller eller, efter förtunning, med 10–20% lacknafta/alifatnafta, med spruta.

På dörrar och andra större ytor kan färgen med fördel rollas med korthårig roller före utjämning med lackpensel.

Färdigstryk i minst 2 skikt med tid för torkning emellan.

### Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

### Underhåll

Använd en trasa fuktad i vatten milt rengöringsmedel för att göra rent ytan. Använd aldrig sprit vid rengöring av färg eller lack.