

LOCTITE®

Loctite® 3090

Loctite® 3090 representerar den senaste tekniska utvecklingen inom tvåkomponentslim. Den kombinerar mycket god fyllningsförmåga av spalter med stark vidhäftning och snabb härdning.

Spaltfyllande - mycket snabbt



Henkel Excellence is our Passion

Loctite® 3090

Mer än en epoxy, mer än ett snabblim.



Spaltfyllnad:
- Upp till 5 mm



Snabbhärdande:
- Fixeringstid: 90 – 150 sekunder



Utmärkt vidhäftningsförmåga på en mängd olika material:
- Lämplig för gummi och för porösa och/eller sura ytor
- Lämplig för plast, metall och för polyolefiner i kombination med Primer Loctite® 770 eller Loctite® 7239



Enkel att använda:
- Praktiskt förpackning med spruta: Den innovativa dos-sprutan möjliggör exakt och tillförlitlig applicering och säkerställer ett kontrollerat blandningsförhållande

Teknisk data

Färg:	ohärdat	klar
	härdat	klar / opak
Utseende	hög viskositet thixotropisk gel	
Viskositet:	gel	
Blandningsförhållande (volym):	10 : 1	
Brukstid:	90 – 150 sekunder	
Arbetsstyrka	2 till 4 minuter	
Full styrka	24 timmar	

Egenskaper för härdat material

Skjuvhållfasthet, ISO 4587, efter 24 timmar, 22 °C	Spalter	0,05 mm	0,5 mm	2,0 mm
	Stål (sandblästrat)	22,9 N/mm ²	15,1 N/mm ²	8,2 N/mm ²
	PVC	9,1 N/mm ²	15,1 N/mm ²	9,5 N/mm ²
	Polykarbonat	14,2 N/mm ²	6,4 N/mm ²	5,2 N/mm ²
Mycket god fyllningsförmåga	upp till 5 mm beroende på limgeometrin			
Temperaturresistens	-20° till +80 °C (kortvarigt 100 °C)			
Kemikalieresistens	tål kontakt med industriella vätskor med undantag av alkaliska vätskor och syror			

Henkel Norden AB
Adhesive technologies
Box 151 22
167 15 Bromma
Tel: 010-480 77 00
Fax: 010-480 77 70
www.loctite.se



<http://mobile.3090.loctite.com>